



시험성적서

- 성적서 번호 : CT24-021933K
- 의뢰자
○ 업체명 : 조양글라스
○ 주소 : 서울시 동작구 사당로 23길 274
- 시험기간 : 2024년 02월 28일 ~ 2024년 03월 05일
- 시험성적서의 용도 : -
- 시료명 : 백페인트 글라스
- 시험방법
(1) KS G 2006:2021

7. 시험결과

1) 백페인트 글라스

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
칠판면의 표면 거칠기	μm	(1)	2	(23 ± 2) °C, (50 ± 5) % R.H.
칠판면의 광택도(60°)	-	(1)	96	(23 ± 2) °C, (50 ± 5) % R.H.

— 끝 —

확인	작성자 성명	박장원	기술책임자 성명	현철중
비고 :	1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.			

2024년 03월 05일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21594 인천광역시 남동구 소래로 628 ☎ (032)460-5161

총 1페이지 중 1페이지

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.