

시 방 서

품목: BACK PAINTED GLASS

2024. 01. 03

조양글라스

서울시 동작구 사당로 23길 274
T:02-534-4420 e-mail:5344420@naver.com

I) 일 반 사 항

- 1) 조양글라스 백페인트글라스는 시멘트로 마감한 미장면 에 글라스가 직접 닿지 않도록 MDF나 석고보드 등의 면에 시공하며 부득이한 경우 충분히 건조 시킨다.
- 2) 글라스와 시공벽면의 접착은 필히 글라스용 실란트(비초산백색/다우,KCC 동등 이상)를 사용하여야 한다.
- 3) 시공전 벽면의 이물질을 깨끗히 제거한후 시공한다.(염산등 사용금지)
- 4) 결로의 발생이 예상되는 장소에는 접착시공을 피한다.
- 5) 바탕면이 합판인 경우는 합판의 초산비닐수지 에 의하여 비초산 실리콘이 초산성분 으로 성질이 변할수 있어 가급적 사용을 피하되 부득이한 경우 6mm이상의 두께의 것을 사용하며 충분히 건조시킨다.
- 6) 벽지,천,피혁 등은 지지력이 없음으로 유리부착부분은 반드시 제거한다.
- 7) 바탕면 전체의 평활도를 확인하고 그편차가 +-5mm이내가되도록 보정한다.
- 8) 유리의 판 두께는 5mm 유리를 사용며, 유리의 표면특성은 아래와 같다.
표면의 GLOSS(광택도): 95 ± 5 , RA(표면거칠기): 2 ± 1
*측정계측기: GLOSS: IG-320(호리바) / RA:SJ-210(미츠도요)
- 9) 바탕벽면이 없는 창문등은 시공을 피한다
- 10) 접착 실란트 및 양면점착 테이프는 바탕면에 부착한다.
- 11) 청소시 염산,타일세척제,벤젠등의 물질은 절대사용하지 않는다.